

SILCACON Grundierung HFS

SILCACON Grundierung HFS ist eine hochwertige diffusionsoffene Grundierung und dient zur einfachen Vorbehandlung der SILCA® 250KM, SILCAHEAT® 600C und der SILCARAPID® 850CB. Die **SILCACON Grundierung HFS** setzt die Kapillaraktivität der behandelten SILCA® 250KM, SILCAHEAT® 600C und der SILCARAPID® 850CB oberflächennah geringfügig herab. Die behandelte Oberfläche wird dabei leicht verfestigt. Weiterhin kann die **SILCACON Grundierung HFS** auch zur Vorbehandlung von Putzuntergründen eingesetzt werden.

SILCACON	Einheit	Grundierung HFS
Basis		Wasserglas mit organischen Zusätzen
Farbe		weißlich-opak
Spezifisches Gewicht	g/ml	1,02

Die genannten Eigenschaften sind typische Werte, die nach anerkannten Prüfmethoden ermittelt wurden. Produktabweichungen sind zu berücksichtigen. Die Angaben stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar und können nicht für eine Gewährleistung herangezogen werden. Technische Änderungen behalten wir uns vor.

Verarbeitung:

Die **SILCACON Grundierung HFS** ist vor der Verarbeitung gründlich aufzurühren. Die **SILCACON Grundierung HFS** kann mit sauberem Wasser in einem Verhältnis bis zu 1:2 vermischt und mit Pinsel, Rolle oder Spritze aufgetragen werden.

Eine eventuelle lokale Nachbehandlung der SILCA® 250KM, SILCAHEAT® 600C und der SILCARAPID® 850CB sollte unverzüglich vor der Abtrocknung der Grundierung erfolgen („nass in nass“). Eine ausreichende Belüftung des Arbeitsplatzes ist sicherzustellen. Die Reinigung der Geräte ist mit Wasser möglich, solange die Grundierung noch nicht abgetrocknet ist. Die Verarbeitung erfolgt bei Temperaturen von 5 °C bis 30°C.

Ergiebigkeit:

Die Ergiebigkeit liegt bei ca. 200 ml/m² pro Auftrag. Bei richtiger Verarbeitung wird die **SILCACON Grundierung HFS** sofort von der SILCA® 250KM, SILCAHEAT® 600C und der SILCARAPID® 850CB aufgenommen. Nachfolgende Arbeiten sollten erst nach dem Abtrocknen begonnen werden.

Lagerfähigkeit:

Die Mindesthaltbarkeit liegt bei 15 Monaten. Angebrochene Gebinde sollten verschlossen und alsbald verbraucht werden. Die **SILCACON Grundierung HFS** ist frostfrei zu lagern.

Entsorgung:

Produktreste sind gem. den geltenden Vorschriften zu entsorgen und leere Verpackungen den Recyclingsystemen zuzuführen. EUH208 Enthält 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1), 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. EU-H210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

SILCA Service- und Vertriebsgesellschaft für Dämmstoffe mbH

Elberfelder Str. 200a, 40822 Mettmann

Telefon: +49 2104 9727-0, Fax: +49 2104 76902 | info@silca-online.de | www.silca-online.de